

# METALLEX™

V19-050



**Metallic appearance for high-end finish**  
*Aspect métallisé pour finition haut de gamme*

APPLICATIONS: Badges, trophy plates, awards...

APPLICATIONS : Badges, plaques de coupes & récompenses...

## CROSS SECTION / COUPE DU PRODUIT

Surface color:  
*Pigment, a few  $\mu\text{m}$*

Engraving color: ABS  
*Variable according to thickness*



Couleur surface :  
*Pigment, quelques  $\mu\text{m}$*

Couleur gravure : ABS  
*Variable selon épaisseur*

SHEAR – <i>Cisaille</i>	◆	◆	SAW – <i>Scie</i>
SILK SCREEN – <i>Sérigraphie</i>	◆	◆	HOT STAMPING – <i>Marquage à chaud</i>
SCRATCH RESISTANT – <i>Résistance à la rayure</i>	◆	◆	FLEXIBLE – <i>Flexible</i>
BREAK RESISTANT – <i>Résistance à la cassure</i>	◆		UV RESISTANT – <i>Résistance aux UV</i>

Colours: See catalogue (*13 colours available*)

Storage: Sheltered location, lay flat. Avoid storing straight on the floor.

Protection: 1 side.

Do not use solvents.

Use gloves & protection glasses.

Fixing techniques:

Mechanical fixing or double-sided tape.

Metallex™ Gloss has an extra durable, scratch resistant & glossy cap.

Metallex™ Hard Coat has a smooth, super-glossy finish.

Contact us for any other colour combinations. We can custom manufacture your badges and labels so that all you have to do is engrave them.

More info on [www.gravograph.com](http://www.gravograph.com)

Couleurs : Voir catalogue (*13 couleurs disponibles*)

Stockage : Local abrité, à plat. Eviter un stockage à même le sol.

Protection : 1 face.

Ne pas utiliser de solvants.

Manipuler avec des gants et lunettes de protection.

Techniques de fixation :

Fixation mécanique ou adhésif double face.

Metallex™ Gloss a une couche de surface brillante, très solide, qui résiste aux rayures.

Metallex™ Hard Coat a une finition lisse et ultra brillante.

Pour toute autre combinaison de couleurs, contactez-nous. Nous pouvons réaliser vos badges ou étiquettes. Il ne vous restera plus qu'à les graver.

Plus d'infos sur [www.gravograph.com](http://www.gravograph.com)



# METALLEX™

## TECHNICAL DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE

SPECIFICATIONS	
MATERIAL – <i>matière</i>	ABS
FINISH – <i> finition</i>	Matte, glossy, brushed, metallic – <i>Mat, brillant, brossé, métallisé</i>
SHEET SIZE – <i>taille des feuilles</i>	1220 x 610 mm ± 3 mm / 24 ¼" x 48 ¾" ± 1/8"
THICKNESS – <i>épaisseur</i>	0.5 mm – 0.8 mm – 1.5 mm – 2.4 mm / 0.020" – 1/32" – 1/16" – 1/8"
MARKING METHOD – <i>marquage</i>	Rotary, Laser, UV printing – <i>Rotary, Laser, impression UV</i>
CUTTING DEPTH – <i>profondeur de gravure</i>	0.1 mm (.004")
TEMPERATURE RANGE – <i>résistance en température</i>	-40°C (-40°F) + 80° (176°F)
UV RESISTANCE – <i>résistance UV</i>	-
SCRATCH RESISTANCE – <i>résistance à l'abrasion</i>	Test TABER < 500 cycles CS17 /250g
FLAMMABILITY – <i>inflammabilité</i>	94 HB on UL94 test

PHYSICAL PROPERTIES	VALUES	ASTM METHOD
SPECIFIC GRAVITY – <i>densité</i>	1.05	ASTM D-792
TENSILE STRENGTH – <i>résistance à la traction</i>	43 MPa	ASTM D-638
TENSILE MODULUS – <i>module de traction</i>	2.15 GPa	ASTM D-638
IZOD IMPACT STRENGTH (AT 23°C) – <i>impact au choc IZOD</i>	19 KJ/m <sup>2</sup>	ASTM D-256
FLEXURAL MODULUS – <i>module de flexion</i>	2.1 GPa	ASTM D-790
FLEXURAL STRENGTH – <i>contrainte de flexion</i>	70 MPa	ASTM D-790
HDT TEMPERATURE AT WHICH MATERIAL DEFLECTS – <i>température de fléchissement sous charge</i>	101°C (1.82MPa)	ASTM D-648
VICAT SOFTENING POINT – <i>point de ramollissement VICAT</i>	102°C (50°C/hr ;50N)	ASTM D-1525

Gravotech warrants that its products comply with its technical specification within normal condition of use, without any other warranty including without being limited to any other warranty of merchantability, performance or suitability. Technical specifications result from data and technical report raised from suppliers or from Gravotech or external independent laboratory studies. Consequently each end user shall perform appropriate testing under real conditions of use to ensure consistency and adequacy of the product to its intended specific purpose and needs. Out of standard conditions of use as well as harsh conditions such as for example UV, hygrometry, salinity or temperature specifics shall be taken into account to avoid any product deterioration. End User shall be liable regarding its own testing results and therefore its final decision regarding suitability of the product according to Gravotech specifications and recommendation.

*Gravotech garantit la conformité des produits à ses seules spécifications techniques dans des conditions normales d'utilisation et sans aucune autre garantie notamment de commercialisation, adaptabilité ou performance. Les spécifications données sont issues d'informations et rapports techniques collectés auprès des fournisseurs, ou de mesures effectuées par Gravotech ou par un laboratoire externe indépendant. Par conséquent il est nécessaire que chaque utilisateur effectue des tests appropriés en conditions réelles d'utilisation afin de s'assurer de l'adéquation du produit à ses besoins et usages spécifiques. Les conditions non standards voire extrêmes concernant notamment les conditions UV, l'hygrométrie, la salinité, ou la température doivent être impérativement prises en considération afin d'éviter toute détérioration du produit. L'utilisateur sera seul responsable du résultat de ces tests et du choix du produit adapté selon les recommandations et spécifications fournies par Gravotech.*